

การประเมินความสามารถในการผนึกรอยร้าวบริเวณปลายรากฟันเมื่ออุดคลองรากฟันด้วยวัสดุเรีลชีลร่วมกับระบบสารยึดติดเซลฟ์เอทซ์ เปรียบเทียบกับการอุดคลองรากฟันด้วยวัสดุเรีลชีล

ภาณุพงษ์ จิรเดโชชัย* จันทรธิดา ภาณุตานนท์ ฅ มหาสารคาม* กุลวรา ธาริยะ* พรพัฒน์ ธีรโสภณ**
ดลพร ธรรมแสง*** อานนท์ชัย จันทรสุนทรภาส****

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการรั่วซึมบริเวณคลองรากฟันส่วนปลายของวัสดุอุดคลองรากฟันระบบเรซีลอนที่ห่อเรีลชีล เมื่อใช้ร่วมกับเรีลชีลไพโรเมอร์และใช้สารยึดติดชนิดเซลฟ์เอทซ์แบบชั้นตอนเดียวของสก็อตบอนด์ ยูนิเวอร์แซล โดยใช้ฟันกรามน้อยล่างรากเดี่ยว 36 ซี่ ตัดส่วนตัวฟันออกให้เหลือความยาวรากฟัน 14 มิลลิเมตร และเตรียมคลองรากฟันจนถึงมาสเตอร์เอพิกคอลไฟล์ขนาด 40 แบ่งฟันเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างละ 2 กลุ่ม กลุ่มทดลองที่ 1 ใช้เรีลชีลไพโรเมอร์ร่วมกับเรีลชีล ซิลเลอร์กลุ่มทดลองที่ 2 ใช้ซิงเกิลบอนด์ ยูนิเวอร์แซลที่มีสก็อตบอนด์ ยูนิเวอร์แซล ดีซีเอ ดูอัลเคียวเป็นตัวกระตุ้นร่วมกับเรีลชีลซิลเลอร์ กลุ่มควบคุมบวกเป็นกลุ่มที่อุดคลองรากฟันโดยไม่ใช้ซิลเลอร์กลุ่มควบคุมลบเป็นกลุ่มที่อุดคลองรากฟันเช่นเดียวกับกลุ่มที่ 1 แล้วนำฟันมาเคลือบน้ำยาทาเล็บสองชั้นตลอดความยาวซี่ฟันรวมบริเวณปลายรากฟัน จากนั้นจึงแช่ปลายรากฟันในสารละลายเมทิลีนบลูความเข้มข้นร้อยละ 2 เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้ววัดค่าการรั่วซึมของสีด้วยกล้องจุลทรรศน์ วัดระยะที่กำลังขยาย 1000 เท่า ผลการทดลองพบว่าค่าเฉลี่ยของระยะการรั่วซึมในกลุ่มทดลองที่ 1 และ 2 คือ 4.51 ± 1.12 มิลลิเมตร และ 3.85 ± 0.96 มิลลิเมตรตามลำดับ กลุ่มควบคุมบวกพบการรั่วซึมทุกซี่ และกลุ่มควบคุมลบไม่พบการรั่วซึม ทุกกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยการรั่วซึมบริเวณปลายรากฟันแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกลุ่มควบคุมลบ ($p < 0.001$) แต่ในระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มควบคุมบวกมีค่าเฉลี่ยการรั่วซึมบริเวณปลายรากฟันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p = 0.285, 0.853, 0.102$ ตามลำดับ) จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ซิงเกิลบอนด์ ยูนิเวอร์แซล ไม่เพิ่มความสามารถของวัสดุเรีลชีลในการผนึกรอยร้าวบริเวณปลายราก

คำไชรหัส : เรซีลอน/วัสดุอุดคลองรากฟัน/ระบบสารยึดติดเซลฟ์เอทซ์/การรั่วซึมบริเวณปลายราก/เรีลชีล

บทนำ

การอุดคลองรากฟันเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออุดคลองรากฟันให้แนบสนิทในทุกทิศทางเพื่อปิดทางเชื่อมต่อระหว่างคลองรากฟันกับช่องปากและเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน ช่วยปิดกั้นและฝัง

เชื้อแบคทีเรียที่อาจหลงเหลือภายในระบบคลองรากฟันไม่ให้ออกสู่เนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน และป้องกันไม่ให้เชื้อแบคทีเรียจากในช่องปากเข้ามาในระบบคลองรากฟัน ดังนั้นวัสดุอุดคลองรากฟันจึงควรมีคุณสมบัติที่สำคัญคือมีความแนบสนิทกับผนังคลองรากฟัน¹

* อาจารย์ ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

** อาจารย์ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

*** ทันตแพทย์ โรงพยาบาลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

**** อาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ

วัสดุอุดคลองรากฟันที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน คือ กัดทาเพอร์ชา (gutta percha) ซึ่งมีข้อดีหลายประการ เช่น มีเสถียรภาพเชิงมิติ (dimensional stability) ที่บ่งชี้ มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพ (biocompatibility) และละลายได้ในสารละลายบางชนิด ทำให้สามารถรี้อออกจากคลองรากฟันได้ในกรณีต้องรักษาคลองรากฟันซ้ำ² เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม วัสดุอุดคลองรากฟันกัดทาเพอร์ชานั้นไม่สามารถยึดติดกับผนังคลองรากฟันได้ด้วยตัวเอง จึงจำเป็นต้องใช้ร่วมกับซีลเลอร์ (sealer) โดยซีลเลอร์ทำหน้าที่เป็นสารยึดติด (binding agent) ระหว่างกัดทาเพอร์ชา และผนังคลองรากฟัน ที่อาจจะช่วยเติมเต็มในส่วนที่ซุระของผนังคลองรากฟันรวมไปถึงบริเวณคลองรากฟันย่อย (accessory canal) แต่แม้ว่ามีการนำซีลเลอร์เข้ามาใช้ในการอุดคลองรากฟันร่วมกับกัดทาเพอร์ชาก็ยังพบว่า กัดทาเพอร์ชา และซีลเลอร์ไม่สามารถยึดติดกันได้ดี อีกทั้งซีลเลอร์สามารถแยกตัวออกจากกัดทาเพอร์ชาเมื่อมีการแข็งตัว ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างวัสดุทั้งสองชั้น นำไปสู่การรั่วซึมได้³

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีการพัฒนาวัสดุอุดคลองรากฟันชนิดใหม่ คือ เรซิลอน (Resilon™) โดยมีการนำระบบสารยึดติด (adhesive system) มาใช้ในการอุดคลองรากฟัน ระบบของเรซิลอนมีส่วนประกอบ 3 ส่วนคือ แท่งเรซิลอน (resilon core) เรซิลอนซีลเลอร์ (resilon sealer) และเรซิลอนไพรเมอร์ (resilon primer) ซึ่งทางผู้ผลิตอ้างว่าสามารถยึดติดกับผนังคลองรากฟันในลักษณะเป็นเนื้อเดียวหรือโมโนบล็อก (monoblock) โดยไพรเมอร์และซีลเลอร์จะยึดกับผนังคลองรากฟันโดยอาศัยกลไกการยึดติดเชิงกลเล็ก (micromechanical lock) จากการสร้างชั้นไฮบริด (hybrid layer) และเรซินแทค (resin tag) ขณะเดียวกันแท่งเรซิลอนก็สามารถยึดติดกับซีลเลอร์ได้⁴⁻⁶ โดยอาศัยการยึดติดจากพันธะทางเคมีของสารในกลุ่มเรซินชนิดเมทาคริเลต (methacrylate) ที่มีอยู่ในแท่งเรซิลอน และเรซิลอนซีลเลอร์⁷ จากคุณสมบัติดังกล่าวจึงทำให้เรซิลอนมีการรั่วซึมน้อยกว่าเมื่อเทียบกัดทาเพอร์ชา⁸⁻¹⁰ โดยวัสดุเรซิลอนซีลเลอร์มีชื่อการค้า เช่น เรียลซีล (Realseal™) อีพิฟานี (Epiphany™)

แต่อย่างไรก็ตามยังมีการศึกษาที่ให้ผลขัดแย้งโดยพบว่าเรซิลอนซีลเลอร์มีการรั่วซึมไม่แตกต่างจากซีลเลอร์ประเภทอื่นๆ¹¹⁻¹⁶ หรือมีการรั่วซึมมากกว่า¹⁷⁻¹⁹ โดยอาจจะมีสาเหตุมาจากการที่เรซิลอนสามารถถูกย่อยได้โดยเอนไซม์ในน้ำลายหรือสารที่เชื้อแบคทีเรียผลิตขึ้น ส่งผลให้เกิดการ

หลุดออกของวัสดุอัดแทรก (filler) เกิดการทำลายส่วนเมทริกซ์เกิดเป็นรูพรุนภายในเรซิลอน²⁰ จากการที่เรซิลอนสูญเสียโครงสร้างบางส่วนออกไปอาจนำไปสู่การรั่วซึมที่มากขึ้นได้ นอกจากนี้ยังพบว่าการบูรณะภายในคลองรากฟันนั้นจะมีค่าซี-แฟคเตอร์ (C-factor) ที่สูง ส่งผลให้เกิดความเค้น (stress) สูงในขณะที่เกิดกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันของเรซินซีลเลอร์ เป็นผลให้เกิดการหดตัวของเรซินซีลเลอร์ ซึ่งลดการยึดติดของวัสดุอุดคลองรากฟันกับผนังคลองราก^{16,21}

ดังนั้นจึงมีการศึกษาทดลองเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาให้เรซินซีลเลอร์ชนิดเมทาคริเลตสามารถยึดติดกับผนังคลองรากฟันให้ดียิ่งขึ้น เช่น การนำระบบสารยึดติดทางทันตกรรมบูรณะมาใช้ร่วมในการอุดคลองรากฟัน ที่ผ่านมามีการศึกษาที่นำระบบสารยึดติดทางทันตกรรมบูรณะมาใช้ร่วมกับเอ็นโดเรสซีลเลอร์ (EndoRez®, Ultradent, South Jordan, UT, USA) ซึ่งพบว่ามีการสร้างชั้นไฮบริดที่มีคุณภาพ มีความแข็งแรงของการยึดติดที่สูงขึ้น และมีการรั่วซึมที่ลดลง^{22,23}

ระบบสารยึดติดที่ใช้ในงานทันตกรรมบูรณะถูกพัฒนามาเป็นเวลานานและมีความสามารถในการต้านการรั่วซึมที่ดี ดังนั้นหากมีการประยุกต์นำเอาระบบสารยึดติดทางทันตกรรมบูรณะมาใช้ร่วมกับวัสดุอุดคลองรากฟัน เรซิลอนที่เป็นวัสดุประเภทเมทาคริเลตเช่นเดียวกันนั้น อาจช่วยเพิ่มความสามารถในการต้านการรั่วซึมให้ดียิ่งขึ้น²⁴ ซึ่งจากการศึกษาของ Mannocci และ Ferrari ที่นำระบบสารยึดติดชนิดโททอลเอทซ์ (Total-etching adhesive system) ได้แก่ ออลบอนด์ทู (All-Bond 2™) และสกอตบอนด์ มัลติเพอร์โพส (Scotchbond Multi-Purpose™) มาใช้ร่วมกับการอุดคลองรากฟันด้วยกัดทาเพอร์ชา และซีลเลอร์ชนิดอีพอกซีเรซิน (epoxy resin sealer) พบว่ามีการรั่วซึมของสีลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ²⁵ ในทำนองเดียวกันกับการศึกษาของชนาตรี บรรเจิดเชิดชู พบว่าการนำเอาระบบสารยึดติดชนิดเซลฟ์เอทซ์ (self-etching adhesive system) คือ ออพติบอนด์ โซโล พลัส (Optibond solo plus™) มาใช้ร่วมกันกับการอุดคลองรากฟันด้วยเรซิลอน สามารถลดการรั่วซึมบริเวณคลองรากฟันส่วนต้นได้²⁶

เนื่องจากการศึกษาที่ใช้ระบบสารยึดติดทางทันตกรรมบูรณะร่วมกับวัสดุอุดคลองรากฟันเรซิลอนยังมีไม่มากนัก จึงเป็นที่มาของการศึกษาค้นคว้า เพื่อศึกษาการรั่วซึมบริเวณปลายรากฟันของวัสดุอุดคลองรากฟัน

เรซีลอน ร่วมกับระบบสารยึดติดของวัสดุอุดคลองรากฟัน เรซีลอนเอง เปรียบเทียบกับการใช้ระบบสารยึดติดชนิด เซลฟ์เอทซ์ทางทันตกรรมบูรณะ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยทำการศึกษาในฟันกรามน้อยล่างของผู้ป่วยที่ถูกถอน โดยไม่มีข้อมูลเชื่อมโยงถึงบุคคลที่เป็นเจ้าของ และได้รับการ ยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่โครงการ HE562002

กลุ่มตัวอย่างเป็นฟันกรามน้อยล่างรากเดี่ยวที่ถูก ถอนจากผู้ป่วย และเก็บไว้ในสารละลายไทมอล ความเข้มข้น ร้อยละ 0.1 โดยมีคุณสมบัติในการคัดแยกกลุ่มตัวอย่างดังนี้ คือ มีรากตรง ไม่มีวัสดุอุด ไม่มีรอยผุ ไม่มีรอยแตก หรือ รอยร้าว ไม่มีประวัติของการรักษารากฟัน หรือครอบฟัน และปลายรากฟันปิด

นำฟันกรามน้อยล่างทั้งหมด 36 ซี่ มาตัดส่วนตัวฟัน ออกด้วยเครื่องตัดฟันชนิดหมุนช้าที่มีใบมีดตัดกากเพชรรูป จาน (IsoMet® 4000, Buehler, Illinois, USA) ให้เหลือความ ยาวรากฟัน 14 มิลลิเมตร จากนั้นวัดความยาวคลองรากฟัน โดยใช้ตะไบชนิดเค (K-file ,VDW®, Munich, Germany) ขนาดเบอร์ 10 ใส่เข้าไปในคลองรากให้พอดีกับรูปลายรากฟัน แล้วจึงลดความยาวลง 0.5 มิลลิเมตร ซึ่งจะใช้เป็นความยาว ทำงาน (working length) ขยายคลองรากฟันด้วยตะไบชนิด เค จนถึงขนาดเบอร์ 15 ที่ความยาวทำงาน จากนั้นใช้ตะไบ นิกเกิลไททาเนียมชนิดหมุนด้วยเครื่อง (ProTaper universal, Densply Mallefer, Ballalgues, Switzerland) โดยใช้เครื่องมือ เตอร์ไฟฟ้า (VDW Silver, Reciproc®, Munich, Germany) ความเร็ว 300 รอบต่อนาที (rpm) ขยายคลองรากฟันจนถึง ตะไบนิกเกิลไททาเนียมชนิดหมุนด้วยเครื่องขนาดเอฟสี่ (F4) ล้างคลองรากฟันด้วยน้ำยาไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 ทุกครั้งที่นำเครื่องมือออกจากคลองรากฟัน และล้างคลองรากฟันครั้งสุดท้ายด้วยสารอีดีทีเอ (Ethylene Diamine Tetra Acetate : EDTA) ความเข้มข้นร้อยละ 17 (คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย) ปริมาณ 2 มิลลิตร เป็นเวลา 1 นาที ชั้บแห้งด้วยกระดาษซับรูปกรวยปลายแหลม แล้วจึง

ลองแท่งเรีลซีล (Realseal™, SybronEndo, Orange, CA) ขนาดเบอร์ 40 ความผาย 0.06 ให้มีความแน่นที่ส่วนปลาย ของคลองรากฟัน (tug back) จากนั้นนำฟันที่ทำการเตรียม คลองรากฟันแล้วมาแบ่งกลุ่มแบบสุ่มอย่างง่าย โดยเป็นกลุ่ม ทดลอง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 12 ซี่ และกลุ่มควบคุมอีก 2 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ซี่ (โดยจะสุ่มฟัน 3 ซี่ จากกลุ่มทดลอง เพื่อศึกษา ลักษณะบริเวณผนังคลองรากฟัน และวัสดุอุดคลองรากฟัน ภายใต้อุปกรณ์จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด) ดังนี้

กลุ่มทดลองที่ 1 อุดคลองรากฟันด้วยแท่งเรีลซีล ร่วมกับ การใช้เรีลซีลไพโรเมอร์และเรีลซีลซีลเลอร์ โดยหยดเรีลซีลไพโรเมอร์ 3 หยดในถาดหลุม และทาเรีลซีล ไพโรเมอร์ให้ทั่วผนังคลองรากฟันด้วยแปรงขนาดเล็กที่ บริษัทผลิตสำหรับใช้ในคลองรากฟัน และใช้กระดาษซับรูป กรวยปลายแหลมที่ชุ่มด้วยเรีลซีลไพโรเมอร์ใส่ลงในคลอง รากฟันที่ความยาวทำงานอีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าเรีลซีล ไพโรเมอร์สามารถลงถึงคลองรากฟันส่วนล่างได้ ทั้งไว้เป็นเวลา 30 วินาที จากนั้นชั้บเรีลซีลไพโรเมอร์ส่วนเกินออกด้วย กระดาษซับรูปกรวยปลายแหลม ผสมเรีลซีลซีลเลอร์ด้วย หลอดผสมออตโตมิกซ์ แล้วฉาบซีลเลอร์ให้ทั่วผนังคลองรากฟัน ด้วยมาสเตอร์เอพิคอลลไฟล์ จากนั้นอุดคลองรากฟันด้วยวิธี วอร์มเวอร์ทิคอล คอมแพคชัน (warm vertical compaction) แล้วฉายแสงเป็นเวลา 40 วินาที ด้วยเครื่องฉายแสงชนิดฮา โลเจน (3M™ Curing Light XL 3000, USA) บริเวณคลอง รากฟันส่วนต้นหลังจากอุดคลองรากฟันเสร็จ

กลุ่มทดลองที่ 2 อุดคลองรากฟันด้วยแท่งเรีลซีล ร่วมกับสารยึดติดชนิดเซลฟ์เอทซ์แบบชั้นตอนเดียว ยี่ห้อซิงเกิลบอนด์ ยูนิเวอร์แซล และเรีลซีลซีลเลอร์ โดยหยดซิงเกิลบอนด์ ยูนิเวอร์แซลและตัวกระตุ้นสกอตบอนด์ ยูนิเวอร์แซล ดีซีเอ ดูอัลเคียว (Scotchbond™ Universal DCA Dual Cure Activator, 3M, Canada) ลงในถ้วยผสมใน ปริมาณเท่ากัน แล้วผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน ทาซิงเกิลบอนด์ ยูนิเวอร์แซลบางๆ ให้ทั่วผนังคลองรากฟันด้วยกระดาษซับ รูปกรวยปลายแหลม แล้วชั้บวัสดุส่วนเกินออกด้วยกระดาษ ซับรูปกรวยปลายแหลมที่ความยาวทำงาน จากนั้นฉายแสง เป็นเวลา 20 วินาที ผสมเรีลซีลซีลเลอร์ด้วยหลอดผสม ออตโตมิกซ์แล้วฉาบซีลเลอร์ให้ทั่วผนังคลองรากฟันด้วย มาสเตอร์เอพิคอลลไฟล์ แล้วจึงอุดคลองรากฟันด้วยวิธีวอร์ม เวอร์ทิคอล คอมแพคชัน และฉายแสงเป็นเวลา 40 วินาที

บริเวณคลองรากฟันส่วนต้นหลังจากอุดคลองรากฟันเสร็จ เช่นเดียวกับกลุ่มทดลองที่ 1

กลุ่มควบคุมบวก อุดคลองรากฟันด้วยแท่งเรียวซิล ด้วยวิธีวอร์มเวอร์ทิกอล คอมแพคชัน โดยไม่ใช่ไฟรเมอร์ และซิลเลอร์

กลุ่มควบคุมลบ เตรียมชิ้นงานตัวอย่างเช่นเดียวกับ กลุ่มทดลองที่ 1

นำชิ้นงานทั้งหมดเก็บในตู้อบความชื้นสัมพัทธ์ (Memmert, GMBH, Schwabach, Germany) 100 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อให้ซิลเลอร์แข็งตัวเต็มที่ แล้วนำฟันในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมบวกมาเคลือบผิวรากฟันด้วยน้ำยาทาเล็บ โดยทาตามความยาวของรากฟันยกเว้นบริเวณรอบปลายรากฟันขึ้นมา 3 มิลลิเมตร ในขณะที่กลุ่มควบคุมลบ จะเคลือบผิวนอกรากฟันด้วยน้ำยาทาเล็บตลอดความยาวรากฟันเพื่อป้องกันการรั่วซึมของสี จากนั้นทำการแช่ฟันตัวอย่างในกล่องซึ่งบรรจุสารละลายเมทิลีนบลู (methylene blue) ความเข้มข้นร้อยละ 2 โดยให้เฉพาะส่วนปลายรากฟัน 6 มิลลิเมตร จุ่มลงในสารละลายเป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วตัดแบ่งชิ้นตัวอย่างตามแนวแกนตามยาว (longitudinal section) ของฟันด้วยเครื่องตัดฟันชนิดหมุนช้าที่มีใบมีดตัดกากเพชรรูปจาน โดยตัดให้ผ่านรูเปิดคลองรากฟัน นำชิ้นตัวอย่างในแต่ละกลุ่มไปตรวจการรั่วซึมของสีโดยใช้กล้องจุลทรรศน์วัดระยะ (Measuring stereo microscope, Nikon Digimicro ME-50HA, MECC company, Japan) ที่กำลังขยาย 1000 เท่า แล้วทำการบันทึกระยะทางการรั่วซึมของสีตามแนวแกนฟันจากส่วนปลายสุดของวัสดุอุดคลองรากฟันจนถึงบริเวณที่สียอมแทรกซึมไปได้ไกลที่สุดเป็นมิลลิเมตร โดยผู้วัดการรั่วซึมจะเป็นคนละคนกับผู้ทำการทดลอง กำหนดให้ด้านที่สีแทรกซึมไปได้ไกลที่สุดเป็นตัวแทนค่าการรั่วซึมของสีบริเวณปลายรากฟันของชิ้นงาน จากนั้นนำชิ้นงานที่ผ่านการวัดการรั่วซึมแล้วไปศึกษาบริเวณรอยต่อระหว่างวัสดุอุดคลองรากฟันและผนังคลองรากฟันภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope, Model JSM 541 OLV, JEOL Company, Tokyo, Japan) ที่กำลังขยาย 1,000 เท่า

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด ในการวัดระยะทางการรั่วซึมของตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม และใช้สถิติ One-way ANOVA วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ความแตกต่างของระยะทางการรั่วซึมของทุกกลุ่มทดลอง หากมีความแตกต่างจะใช้สถิติ Bonferroni เพื่อทดสอบว่ามีค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน โดยกำหนดระดับนัยสำคัญที่ $\alpha = 0.05$

ผล

ฟันทุกซี่ในกลุ่มทดลองทั้งสอง และกลุ่มควบคุมบวกมีการรั่วซึม ขณะที่ฟันในกลุ่มควบคุมลบไม่มีการรั่วซึม และจากการวัดระยะทางการรั่วซึมของสียอมเมทิลีนบลู บริเวณปลายรากฟัน พบว่าในกลุ่มทดลองที่ 1 มีค่าเฉลี่ยการรั่วซึม 4.51 ± 1.12 มิลลิเมตร กลุ่มทดลองที่ 2 มีค่าเฉลี่ยการรั่วซึม 3.85 ± 0.96 มิลลิเมตร และในกลุ่มควบคุมบวกมีค่าเฉลี่ยการรั่วซึม 5.34 ± 1.01 มิลลิเมตร ดังแสดงในตารางที่ 1

นำค่าเฉลี่ยการรั่วซึมของทุกกลุ่มทดลองมาวิเคราะห์ด้วยสถิติ One-way ANOVA พบว่ามีค่าเฉลี่ยการรั่วซึมบริเวณปลายรากฟันอย่างน้อย 1 คู่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.001$) และเมื่อทดสอบด้วยสถิติ Bonferroni พบว่าทุกกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยการรั่วซึมบริเวณปลายรากฟันแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกลุ่มควบคุมลบ ($p < 0.001$) แต่ในระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มควบคุมบวกมีค่าเฉลี่ยการรั่วซึมบริเวณปลายรากฟันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p = 0.285, 0.853, 0.102$ ตามลำดับ)


ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ทั้งกลุ่มทดลองที่ 1 และ 2 พบว่า เกิดการแยกตัวระหว่างเรียวซิลซิลเลอร์กับผนังคลองรากฟัน แต่ไม่พบการแยกตัวออกจากกันระหว่างแท่งเรียวซิล และเรียวซิลซิลเลอร์ (รูปที่ 1 และ 2 ตามลำดับ)

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยระยะการรั่วซึมบริเวณปลายรากฟัน

Table 1 Mean of apical dye leakage score

กลุ่มทดลอง	จำนวนฟัน (ซี่)	ฟันที่รั่วซึม (ซี่)	ค่าเฉลี่ยการรั่วซึม (มม.) (ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กลุ่มทดลองที่ 1 (เรียวซิลไพรเมอร์)	12	12	4.51* (3.09-7.43)	1.12
กลุ่มทดลองที่ 2 (ซิงเกิลบอนด์ ยูนิเวอร์แซล)	12	12	3.85* (1.83-5.09)	0.96
กลุ่มควบคุมบวก	6	6	5.34* (3.29-6.59)	1.01
กลุ่มควบคุมลบ	6	0	0.00 (0.00-0.00)	0

* ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05)




D = เนื้อฟัน, S = เรียวซิลเลอร์

ลูกศร = ช่องว่างระหว่างผนังคลองรากฟันกับเรียวซิลเลอร์

รูปที่ 1 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่กำลังขยาย 1000 เท่าของกลุ่มทดลองที่ 1 แสดงการเกิดช่องว่างระหว่างเรียวซิลเลอร์และผนังคลองรากฟัน

Figure 1 High-power SEM (1000X) micrograph of group 1 demonstrating a gap is evident between the the Realseal™ sealer/ dentine interface



D = เนื้อฟัน, S = เรียวซิลเลอร์

ลูกศร = ช่องว่างระหว่างผนังคลองรากฟันกับเรียวซิลเลอร์

รูปที่ 2 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่กำลังขยาย 1000 เท่าของกลุ่มทดลองที่ 2 แสดงการเกิดช่องว่างระหว่างเรียวซิลเลอร์และผนังคลองรากฟัน

Figure 2 High-power SEM (1000X) micrograph of group 2 demonstrating a gap is evident between the Realseal™ sealer/ dentine interface

บทวิจารณ์

การทดสอบการรั่วซึม เป็นการทดสอบที่นิยมใช้ในการศึกษาวัสดุอุดคลองรากฟัน เนื่องจากการรั่วซึมของวัสดุถือเป็นปัญหาสำคัญที่นำมาสู่ความล้มเหลวของการรักษาคลองรากฟันได้ โดยการทดสอบการรั่วซึมจะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ การทดสอบส่วนต้นและการทดสอบส่วนปลายรากฟัน ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้เป็นการทดสอบที่บริเวณปลายรากฟัน

โดยหากมีการรั่วซึมของวัสดุอุดคลองรากฟันในบริเวณดังกล่าว จะเป็นช่องทางให้เชื้อแบคทีเรียที่หลงเหลือภายในคลองรากฟันออกสู่เนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันและกระตุ้นให้เกิดการอักเสบในที่สุด สำหรับวิธีทดสอบการรั่วซึมของวัสดุ ในการอุดคลองรากฟันมีหลายวิธี เช่น การใช้สีย้อม (dye penetration) การใช้สารกัมมันตรังสี (radioisotopes) การใช้แบคทีเรีย (bacteria and bacterial metabolites)

การใช้กระแสไฟฟ้าและสารเคมี (electrochemical technique) การใช้ความดันของของเหลว (liquid pressure technique) โดยวิธีการวัดการรั่วซึมที่เลือกใช้ในการศึกษานี้คือ การใช้สีย้อม เนื่องจากเป็นวิธีที่นิยมแพร่หลาย ขั้นตอนที่ย่าง ค่าใช้จ่ายไม่แพง สีที่ใช้มีหลายชนิด เช่น หมึกอินเดีย (india ink) เบสิคฟุสซิน (basic fuschin) และเมทิลีนบลู โดยการศึกษาเลือกใช้เมทิลีนบลู เนื่องจากมีราคาไม่แพง ง่ายต่อการใช้งาน มีความสามารถในการติดสีได้สูง และมีน้ำหนักโมเลกุลต่ำกว่าสารที่เชื่อแบคทีเรียสร้างขึ้น²⁷ แต่ข้อด้อยประการหนึ่งของเมทิลีนบลู คือ มีความเป็นกรดจึงมีความเป็นไปได้อาจจะละลายส่วนที่เป็นแร่ธาตุของฟันส่งผลให้เกิดการรั่วซึมได้มากขึ้น จึงมีข้อแนะนำให้มีการปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ของเมทิลีนบลูก่อนการทดลอง^{27,28} แต่จากการศึกษาของ Starkey และคณะ²⁹ พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่างของเมทิลีนบลูไม่มีผลต่อการวัดการรั่วซึมบริเวณปลายฟัน ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงไม่ได้ปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของเมทิลีนบลู

ในการศึกษาเลือกระยะเวลาที่แช่ปลายรากฟันในสารละลายเมทิลีนบลู 24 ชั่วโมง เนื่องจากการทดสอบความสามารถในการยึดติดระหว่างสารยึดติดทางทันตกรรมและเนื้อฟันภายหลังการเตรียมขึ้นงานที่เวลา 24 ชั่วโมง เป็นช่วงเวลาที่แสดงถึงความสามารถของการยึดติดในระยะเริ่มแรก³⁰ ซึ่งสอดคล้องกับองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ได้แนะนำวิธีการทดสอบความสามารถของการยึดติดในระยะสั้น (short-term test) โดยให้ทำการทดสอบภายหลังการเตรียมขึ้นงาน 24 ชั่วโมง³¹

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการทดสอบการรั่วซึมของวัสดุอุดคลองรากฟันระบบเรซอินที่ยึดเรยลซิล ซึ่งเป็นวัสดุอุดคลองรากฟันที่มีการนำระบบสารยึดติดมาใช้ร่วมด้วย เพื่อหวังลดการรั่วซึมของวัสดุอุดคลองรากฟัน แต่จากการศึกษาที่ผ่านมาพบปัญหาการรั่วซึมในกลุ่มที่ใช้เรซอินเป็นวัสดุอุดคลองรากฟัน¹⁷⁻¹⁹ ดังนั้นจึงมีแนวความคิดที่นำระบบสารยึดติดในงานทันตกรรมบูรณะซึ่งมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย และได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมาใช้ร่วมกับวัสดุอุดคลองรากฟัน เพื่อสร้างชั้นไฮบริดที่มีคุณภาพ มีความแข็งแรงของการยึดติดที่ดี และมีการรั่วซึมนลดลง²⁵

โดยการศึกษาในครั้งนี้ได้นำ ซิงเกิลบอนด์ยูนิเวอร์แซล มาใช้แทนเรยลซิลไพรเมอร์ เนื่องจากเป็นระบบสารยึดติดชนิดเซลฟ์เอทซ์แบบขั้นตอนเดียว

ซึ่งไม่ได้เพิ่มขึ้นขั้นตอนการทำงานของการอุดคลองรากฟัน อีกทั้งซิงเกิลบอนด์ ยูนิเวอร์แซลสามารถบ่มตัวด้วยแสงร่วมกับปฏิกิริยาเคมีได้ เมื่อทำการผสมกับสโกตบอนด์ ยูนิเวอร์แซล ดีซีเอ ดูอัลเคียว ทำให้ซิงเกิลบอนด์ ยูนิเวอร์แซลที่อยู่ในคลองรากฟันสามารถเกิดกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันได้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในตำแหน่งที่ฉายแสงไม่ถึง อีกทั้งการศึกษาของ Munöz และคณะในปี 2013 ที่นำระบบสารยึดติดหลายระบบในงานทันตกรรมบูรณะมาทดสอบการรั่วซึม พบว่าซิงเกิลบอนด์ยูนิเวอร์แซล เกิดการรั่วซึมน้อยที่สุด³² นอกจากนี้ในซิงเกิลบอนด์ยูนิเวอร์แซลยังพบ 10-เอ็มดีพี (10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate monomer; MDP) ซึ่งเป็นฟังก์ชันนอลที่สามารถเกิดพันธะทางเคมีกับไฮดรอกซีอะปาทิต ซึ่งการคงอยู่ของไฮดรอกซีอะปาทิตนั้นจะช่วยป้องกันไม่ให้คอลลาเจนที่อยู่ภายในชั้นไฮบริดถูกทำลายหรือยุบตัวลงมา จึงเกิดชั้นไฮบริดที่มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น³³ ดังนั้นการนำวัสดุกลุ่มนี้มาทดแทนจึงน่าจะช่วยลดการรั่วซึมของวัสดุอุดคลองรากฟันได้ แต่ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า การนำซิงเกิลบอนด์ยูนิเวอร์แซลมาใช้ร่วมกับเรยลซิลซิลเลอร์เพื่ออุดคลองรากฟัน (กลุ่มทดลองที่ 2) กลับให้ผลไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เรยลซิลไพรเมอร์ร่วมกับเรยลซิลซิลเลอร์ (กลุ่มทดลองที่ 1) แสดงให้เห็นว่าซิงเกิลบอนด์ยูนิเวอร์แซล ไม่สามารถลดการรั่วซึมบริเวณปลายรากฟันให้กับวัสดุเรยลซิลได้ เมื่อพิจารณาภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดในกลุ่มทดลองที่ 1 พบว่ามีช่องว่างเกิดขึ้นระหว่างเรยลซิลซิลเลอร์กับผนังคลองรากฟัน แต่ไม่พบช่องว่างระหว่างแท่งเรยลซิลกับเรยลซิลซิลเลอร์ การรั่วซึมบริเวณดังกล่าวอาจเกิดจากข้อจำกัดของการใช้สารยึดติดภายในคลองรากฟันที่ทำให้การยึดติดไม่ดีเท่าที่ควร โดยมีสาเหตุ เช่น การหดตัวของเรยลซิลซิลเลอร์ขณะที่เกิดกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชัน เนื่องจากภายในคลองรากฟันมีค่า ซี-แฟคเตอร์ที่สูง^{7,21,34} และเรยลซิลซิลเลอร์เป็นเรซินที่มีความเหลว (low viscosity) มีวัสดุอัดแทรกต่ำ (low filler)^{7,21} เพื่อลดการหดตัวของเรยลซิลซิลเลอร์ ผู้ผลิตจึงพยายามให้วัสดุเกิดกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันอย่างช้าๆ เพื่อให้มีการระบาย ความเค้นจากการหดตัวของวัสดุ แต่ความร้อนจากการอุดคลองรากฟันด้วยวิธีอีวีเอ็มวีทีคอลคอมแพคชัน ซึ่งใช้ในการศึกษานี้จะกระตุ้นกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชัน ส่งผลให้วัสดุยังคงมีความเค้นสูงจึงเกิด

ช่องว่างระหว่างเรียวซิลซิลเลอร์ กับผนังคลองรากฟัน^{7,21}

ขั้นตอนในการทาสารยึดติดภายในคลองรากฟันได้ทั่วถึงและเหมาะสมทำได้ยาก ขั้นตอนการทาไพรเมอร์จะมีการเป่าลมให้ตัวทำละลายระเหย ซึ่งทำไม่ได้บริเวณปลายรากฟัน^{7,34} นอกจากนี้แรงจากขั้นตอนการอุดคลองรากฟันไม่ว่าจากวิธีออร์มเมอร์ที่คอลลคอมแพคชัน หรือวิธีเลเทอร์ลคอมแพคชัน (lateral compaction) สามารถทำลายการยึดติดระหว่างสารยึดติดกับผนังคลองรากฟันได้^{7,34}

ความไม่เข้ากัน (incompatibility) ระหว่างสารยึดติดชนิดเซลฟ์เอทซ์ กับเซลฟ์เคียว เรซิน และดูอัลเคียว เรซิน ซึ่งพบในเรียวซิลไพรเมอร์และเรียวซิลซิลเลอร์ เซลฟ์เคียวเรซินมีเทอร์เทียรี เอมีนส์ (tertiary amines) เป็นตัวกระตุ้นเพื่อให้เกิดกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชัน มีความเป็นด่างและเมื่อทำปฏิกิริยากับกรดของสารยึดติดชนิดเซลฟ์เอทซ์ ทำให้เทอร์เทียรี เอมีนส์ ทำหน้าที่ได้น้อยลง³⁴ การยึดติดที่ติดต้องการพื้นผิวเนื้อฟันที่สะอาดปราศจากเศษสกปรก แต่เนื่องจากลักษณะคลองรากฟันที่ซับซ้อนทำให้ไม่สามารถทำความสะอาดได้ทั่วถึง ไม่ว่าจะใช้ตะไบ³⁵ หรือน้ำยาล้างคลองรากฟัน³⁶ ทำให้หลงเหลือเศษสกปรกขัดขวางการยึดติดกับผนังคลองรากฟัน³⁴

ส่วนในกลุ่มทดลองที่ 2 จะพบช่องว่างระหว่างเรียวซิลซิลเลอร์กับผนังคลองรากฟัน และไม่พบช่องว่างระหว่างแท่งเรียวซิลกับเรียวซิลซิลเลอร์ เช่นเดียวกับกับกลุ่มทดลองที่ 1 ซึ่งช่องว่างดังกล่าวอาจมีสาเหตุเช่นเดียวกับที่เกิดในกลุ่มทดลองที่ 1 ที่กล่าวข้างต้น นอกจากนี้อาจมีสาเหตุอื่นเพิ่มเติม เช่น กรดโพลีแอลคิโนอิก (Polyalkenoic acid) ซึ่งเป็นสารประกอบในซิงเกิลบอนด์ ยูนิเวอร์แซล เข้าไปแย่งฟังก์ชันนอลโมโนเมอร์ คือ 10-เอ็มดีพี จับกับแคลเซียมไฮดรอกซีอะพาไทต์ รวมถึงกรดโพลีแอลคิโนอิก เป็นสารประกอบที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง ส่งผลให้ซิงเกิลบอนด์ ยูนิเวอร์แซล มีอัตราการบ่มตัว (degree of conversion, DC) ต่ำ จึงมีโมโนเมอร์ที่ไม่เกิดกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันอยู่มาก ก่อให้เกิดความล้มเหลวของการยึดติด³²

จากผลการศึกษาเป็นที่สังเกตว่า ระยะการรั่วซึมของกลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่มมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกลุ่มควบคุมบวก ซึ่งอุดคลองรากฟันโดยไม่ใช้ไพรเมอร์และซิลเลอร์ อาจเป็นเพราะการศึกษานี้แช่ปลายรากฟันในสารละลายเมทิลีนบลูเพียง 24 ชั่วโมง

ซึ่งอาจเป็นระยะเวลาที่สั้นเกินไปที่จะเห็นความแตกต่างของระยะทางการรั่วซึม นอกจากนี้อาจแสดงว่าวัสดุเรียวซิลและวัสดุเรียวซิลที่ใช้ร่วมกับซิงเกิลบอนด์ ยูนิเวอร์แซล ไม่มีความสามารถในการผนึกรอยรั่วบริเวณปลายรากฟันได้ จึงให้ผลใกล้เคียงกับกลุ่มควบคุมบวก สอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมที่พบว่า วัสดุเรียวซิลไม่มีความสามารถยึดติดกับผนังคลองรากฟันในลักษณะโมโนบล็อก ลดการรั่วซึม หรือเพิ่มความแข็งแรงให้แก่รากฟันตามที่ผู้ผลิตกล่าวอ้าง เนื่องจากการใช้สารยึดติดภายในคลองรากฟันมีข้อจำกัดต่างๆ ตามที่อธิบายไปข้างต้น^{7,21,34} จากการศึกษาของ Hamma และคณะ พบว่าคลองรากฟันที่อุดด้วยเรียวซิล ซิลเลอร์ พบช่องว่างและรูพรุนมากกว่ากลุ่มที่อุดด้วยซิงออกไซด์ยูนิเวอร์แซล³⁷ และจากการทบทวนวรรณกรรมของ Kim และคณะ ได้รวบรวมการศึกษาความสามารถในการผนึกรอยรั่วซึมของซิลเลอร์ประเภทเมทาอะคริเลท เรซิน ซึ่งเป็นประเภทเดียวกับเรียวซิลซิลเลอร์ พบว่ามีการศึกษาที่ซิลเลอร์ประเภทดังกล่าวผนึกรอยรั่วซึมได้น้อยกว่าซิงออกไซด์ยูนิเวอร์แซลถึงร้อยละ 36.8⁷

เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของชนาศรี บรรเจิดเชิดชู²⁶ พบว่าออปติบอนด์ โซโลพลัส ซึ่งเป็นสารยึดติดประเภทเซลฟ์เอทซ์เช่นเดียวกับซิงเกิลบอนด์ ยูนิเวอร์แซล สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผนึกรอยรั่วซึมบริเวณคลองรากฟันส่วนต้นให้แก่เรียวซิลซิลเลอร์ได้ โดยให้ผลแตกต่างจากการศึกษานี้ อาจเป็นเพราะตำแหน่งในการประเมินรอยรั่วซึมแตกต่างกัน คลองรากฟันส่วนต้นเป็นบริเวณที่ทำความสะอาดได้ง่ายกว่า ทำให้เหลือเศษสกปรกที่ขัดขวางการยึดติดน้อยกว่าคลองรากฟันส่วนปลาย³⁶ รวมทั้งคลองรากฟันส่วนต้นสามารถทาสารยึดติดได้ทั่วถึงและเหมาะสมมากกว่า นอกจากนี้สารยึดติดประเภทเซลฟ์เอทซ์เมื่อใช้ร่วมกับเรียวซิล ซิลเลอร์ ซึ่งเป็นดูอัลเคียว เรซิน หลังการอุดคลองรากฟันจะทำการฉายแสงบริเวณคลองรากฟันส่วนต้นทำให้เกิดกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันได้สมบูรณ์ในส่วนนี้ ในขณะที่คลองรากฟันส่วนปลายที่แสงฉายไม่ถึง กระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันจะเกิดอย่างช้าๆ เนื่องจากสารยึดติดประเภทเซลฟ์เอทซ์มีความชอบน้ำ (hydrophilic) และน้ำสามารถแพร่ผ่านได้ ดังนั้นน้ำจากเนื้อฟันจึงสามารถแพร่ผ่านและทำลายการยึดติดระหว่างสารยึดติดกับคลองรากฟันส่วนปลายได้³⁴

บทสรุป

ภายใต้สภาวะของการศึกษาครั้งนี้ สรุปว่า การนำซิงเกิลบอนด์ ยูนิเวอร์แซล มาใช้แทนเรย์ลชีลไพร์เมอร์ในการอุดคลองรากฟันด้วยวัสดุเรย์ลชีล ให้ผลการรั่วซึมบริเวณปลายรากฟันไม่แตกต่างกัน แต่เนื่องจากการวิจัยนี้เป็นการศึกษาในห้องปฏิบัติการ ซึ่งแตกต่างกับสภาวะจริงในช่องปากที่มีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้อง ดังนั้นควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่สามารถประยุกต์ใช้ในคลินิกให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย เช่น มีการศึกษาการรั่วซึมในระยะยาว การใช้สารยึดติดชนิดอื่นที่เหมาะสมกับลักษณะของคลองรากฟัน หรือพัฒนาสารยึดติดเพื่อลดการแยกตัวระหว่างผนังคลองรากฟัน และเรย์ลชีลชีลเลอร์ เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ รศ.ทพญ.วิลาวัลย์ วีระอาชากุล ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำด้านสถิติ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ห้องปฏิบัติการวิจัยชีววัสดุสำหรับสถานที่ และเครื่องมือในการทำวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับทุนในการศึกษาวิจัยครั้งนี้

เอกสารอ้างอิง

- Johnson WT, Gutmann J. Obturation of the cleaned and shaped root canal system. In: Cohen S, Hargreaves KM, editors. Pathways of the pulp. St Louis: Mosby Elsevier; 2006. 358-99.
- Garg N, Garg A. Obturation of Root Canal System. In: Vij JP, editor. Textbook of endodontics. New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publisher; 2007. 208-39.
- Shipper G, Orstavik D, Teixeira FB, Trope M. An evaluation of microbial leakage in roots filled with a thermoplastic synthetic polymer-based root canal filling material (Resilon). J Endod 2004;30(5):342-7.
- Teixeira FB, Teixeira EC, Thompson J, Leinfelder KF, Trope M. Dentinal bonding reaches the root canal system. J Esthet Restor Dent 2004;16(6):348-54.
- Pameijer CH, Zmener O. Resin materials for root canal obturation. Dent Clin North Am 2010;54(2):325-44.
- Tay FR, Pashley DH. Monoblocks in root canals : a hypothetical or a tangible goal. J Endod 2007;33(4):391-8.
- Kim YK, Grandini S, Ames JM, Gu LS, Kim SK, Pashley DH, et al. Critical review on methacrylate resin-based root canal sealers. J Endod 2010;36(3):383-99.
- Tunga U, Bodrumlu E. Assessment of the Sealing Ability of a New Root Canal Obturation Material. J Endod 2006;32(9):876-8.
- Zmener O, Pameijer CH, Serrano SA, Vidueira M, Macchi RL. Significance of Moist Root Canal Dentin with the Use of Methacrylate-based Endodontic Sealers: An *In Vitro* Coronal Dye Leakage Study. J Endod 2008;34(1):76-9.
- Aptekar A, Ginnan K. Comparative analysis of microleakage and seal for 2 obturation materials: Resilon/Epiphany and gutta-percha. J Can Dent Assoc 2006;72(3):245.
- De Bruyne MA, De Moor RJ. Long-term sealing ability of Resilon apical root-end fillings. Int Endod J 2009;42(10):884-92.
- Hirai VH, da Silva Neto UX, Westphalen VP, Perin CP, Carneiro E, Fariniuk LF. Comparative analysis of leakage in root canal fillings performed with gutta-percha and Resilon cones with AH Plus and Epiphany sealers. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2010;109(2):131-5.
- Tay FR, Loushine RJ, Weller RN, Kimbrough WF, Pashley DH, Mak Y-F, et al. Ultrastructural Evaluation of the Apical Seal in Roots Filled with a Polycaprolactone-Based Root Canal Filling Material. J Endod 2005;31(7):514-9.
- Pitout E, Oberholzer TG, Blignaut E, Molepo J. Coronal Leakage of Teeth Root-Filled With Gutta-Percha or Resilon Root Canal Filling Material. J Endod 2006;32(9):879-81.
- Arayatrakoollikit U, Chailertvanitkul P, Sooksuntisakoonchai N, Tupyota P, Sungasukda P, Patharaporn Nakprada. A Comparison of apical leakage between Realseal™ and Gutta-percha root canal filling. Khon Kaen Dental Journal 2012;15(1):13-20.
- Belli S, Ozcan E, Derinbay O, Eldeniz AU. A comparative evaluation of sealing ability of a new, self-etching, dual-curable sealer: hybrid root SEAL (MetaSEAL). Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2008;106(6): 45-52.
- Bouillaguet S, Wataha JC, Lockwood PE, Galgano C, Golay A, Krejci I. Cytotoxicity and sealing properties of four classes of endodontic sealers evaluated by succinic dehydrogenase activity and confocal laser scanning microscopy. Eur J Oral Sci 2004;112(2):182-7.
- SeviMay S, Kalayci A. Evaluation of apical sealing ability and adaptation to dentine of two resin-based sealers. J Oral Rehabil 2005;32(2):105-10.

19. Orucoglu H, Sengun A, Yilmaz N. Apical Leakage of Resin Based Root Canal Sealers with a New Computerized Fluid Filtration Meter. *J Endod* 2005;31(12):886-90.
20. Tay FR, Pashley DH, Yiu CK, Yau JY, Yiu-fai M, Loushine RJ, et al. Susceptibility of a Polycaprolactone-Based Root Canal Filling Material to Degradation. II. Gravimetric Evaluation of Enzymatic Hydrolysis. *J Endod* 2005;31(10):737-41.
21. Tay FR, Loushine RJ, Lambrechts P, Weller RN, Pashley DH. Geometric factors affecting dentin bonding in root canals: a theoretical modeling approach. *J Endod* 2005;31(8):584-9.
22. Doyle MD, Loushine RJ, Agee KA. Improving the performance of EndoRez root canal sealer with a dual-cured two step self-etch adhesive: I -adhesive strength to dentin. *J Endod* 2006;32(8):766-70.
23. Gillespie WT, Loushine RJ, Weller RN. Improving the performance of EndoRez root canal sealer with a dual-cured two step self-etch adhesive: II-apical and coronal seal. *J Endod* 2006;32(8):771-5.
24. Belli S, Zhang Y, Pereira PN, Pashley DH. Adhesive Sealing of the Pulp Chamber. *J Endod* 2001;27(8):521-6.
25. Mannocci F, Ferrari M. Apical seal of roots obturated with laterally condensed gutta-percha, epoxy resin cement, and dentin bonding agent. *J Endod* 1998;24(1):41-4.
26. Bunjerdcherdcho C. The comparison of coronal microleakage using Resilon with two different self-etching adhesives (dissertation). Bangkok: Mahidol Univ.;2008.
27. Verissimo DM, do Vale MS. Methodologies for assessment of apical and coronal leakage of endodontic filling materials: a critical review. *J Oral Sci* 2006;48(3):93-8.
28. Krell KV, Madison S. Comparison of apical leakage in teeth obturated with a calcium phosphate cement or Grossman's cement using lateral condensation. *J Endod* 1985;11(8):336-9.
29. Starkey DL, Anderson RW, Pashley DH. An evaluation of the effect of methylene blue dye pH on apical leakage. *Int Endod J* 1993;19(9):435-9.
30. De Munck J, Peumans M, Poitevin A, Mine A, Van Ende A, Van Meerbeek B. Literature review on factors affecting the bond strength to enamel/dentin. *Dent Mater* 2010;26(2):100-21.
31. ISO.org [homepage on the Internet]. Dental materials testing of adhesion to tooth structure. Technical specification no.11405. Available from: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=31486
32. Munõz MA, Luque I, Hass V, Reis A, Loguercio AD, Bombarda NHC. Immediate bonding properties of universal adhesives to dentine. *J Dent* 2013;41(5):404-11.
33. Yoshida Y, Van Meerbeek B, Nakayama Y, Yoshioka M, Snauwaert J, Abe Y, et al. Adhesion to decalcification of hydroxyapatite by carboxylic acids. *J Dent Res* 2001;80(6):1565-69.
34. Schwartz RS. Adhesive dentistry and endodontics. Part 2: bonding in the root canal system—the promise and the problems: a review. *J Endod* 2006;32(12):1125-34.
35. Peter OA, Schonenberger K, Laib A. Effect of four NiTi preparation techniques on root canal geometry assessed by micro computed tomography. *Int Endod J* 2001;34(3):221-30.
36. Nair PN, Henry S, Cano V, Vera J. Microbial status of apical root canal system of human mandibular first molar with primary apical periodontitis after “one visit” endodontic treatment. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2005;99(2):231-52.
37. Hammad M, Qualtrough A, Silikas N. Evaluation of root canal obturation: a three-dimensional *in vitro* study. *J Endod* 2009;35(4):541-4.

ผู้รับผิดชอบบทความ

ภาณุพงษ์ จิรเดโชชัย

ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ : 0 4320 2405 # 11143, 11144

โทรสาร : 0 4320 2862

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : goldie_dome@hotmail.com

Evaluation of The Apical Sealing Ability of RealSeal™ Sealer in Combination with Self-Etching Adhesive System Comparing with Conventional RealSeal™ System

Panupong Jiradechochai* Chantida Pawaputanon Na Mahasarakham * Kunwara Thariya* Pornpat Theerasopon**
Donlaporn Thammasaeng*** Arnonchai Junsuntonpass****

Abstract

This *in vitro* study aimed to compare the apical leakage of 2 adhesive systems for root canal obturation; Resilon system (RealSeal™) and all-in-one self-etching adhesive system (Single bond Universal™). Thirty six lower premolars were included. Coronal parts were discarded to obtain the root length of 14 mm. All root canals were prepared with Ni-Ti rotary files (Master Apical File = 40) and randomly divided into 4 groups; 2 experimental groups and 2 control groups. In the first experimental group, RealSeal primer and sealer were applied prior to obturate with RealSeal core. In the second group, Single bond Universal™ was used in combination with RealSeal sealer prior to obturation. Canals in the positive control group were obturated with RealSeal core without primer and sealer. In the negative control groups, the canals were obturated using Resilon system and all surfaces, including apices, were coated with nail vanish. Specimens were immersed in 2% methylene blue solution for 24 hours. Distances of dye leakage were measured under high magnitude stereomicroscope and averaged. The leakage distances in the first and second groups were 4.51 ± 1.12 and 3.85 ± 0.96 mm, respectively. There was leakage in all specimens in positive control group and none was found in negative controls. There was statistically significant difference between negative control group and the three other groups ($p < 0.001$), but there were no statistically significant difference among experimental group 1, 2 and positive control group ($p = 0.285, 0.853, 0.102$ respectively). These results suggested that when using the Single Bond Universal™, a self-etching adhesive system, instead of the RealSeal primer, did not improve the sealing ability of RealSeal obturated system.

Keywords : Resilon/ Root canal filling material/ Self-etching adhesive system/ Apical leakage/ RealSeal

Correspondence Author

Panupong Jiradechochai
Department of Restorative Dentistry,
Faculty of Dentistry, Khon Kaen University,
Amphur Muang, Khon Kaen 40002
Tel.: +66 4320 2405 # 11143, 11144
Fax.: +66 4320 2862
E-mail: goldie_dome@hotmail.com

* Lecturer, Department of Restorative Dentistry, Faculty of Dentistry, Khon Kaen University, Khon Kaen.

** Lecturer, Department of Orthodontics, Faculty of Dentistry, Phayao University, Phayao.

*** Dentist, Wang Sa Phung Hospital, Amphoe Wang Sa Phung, Loei.

**** Lecturer, Faculty of Dentistry, Thammasat University, Bangkok.